

ガードペイント8500

ガードペイントの表面に塗布して汚れ防止の働きをする仕上げ材です。

ガードペイント8500は、日塗工の各色の調色が可能です。但し、鮮明度の高い色調は使用顔料の関係上、調色出来ない場合がありますので、事前にご相談ください。

- △ 特長
- ・シリコン面に塗布が可能で、濡れ性が良く、ハジキ塗りムラを生じません。
 - ・硬化塗膜は柔軟でしかも強靱です。
 - ・熱・オゾン・紫外線等による塗膜の劣化が極めて少なく、長期間チョーキング起こし難い特徴があります。
 - ・撥水性が高い（接触角110度程度）。
 - ・ガードペイント各種のトップコート材として、シリコン独特の汚染を少なくし美観を保持します。

- △ 使用方法
- ・缶を開封する前に沈殿・分離を防止する為、必ず軽く振って下さい。
 - ・基材へ硬化剤の全量を加え、攪拌機で均一になる様攪拌して、刷毛・ローラー・スプレーで塗布して下さい。
 - ・可使時間の目安として 夏場 : 1~2時間 冬場 : 4時間以内に使い切ってください。

- △ 目的 金属(非鉄金属)・コンクリートは、の環境（紫外線・汚染大気・塩害等）においての劣化により、比較的短期間内に改修が必要とされますが、近年長寿命化の必要性に於いて、ガードペイントの耐久力は、管理面に於けるトータルコストダウン効果を持ち、自信を持ってご提案させていただきます。

- △ 性状 ガードペイント8500

ガードペイント8500性状

		硬化材	硬化材
外観		液状	液状
粘度(23℃)	CP	100	60
混合比	重量	10	1
不揮発分	混合後 (%)	53	
タックフリー	20℃ min	30	

ガードペイント8500硬化後性状

エリクセン試験	5mm	合格
ウエザーメーター試験	1000hr	異常なし
寒冷サイクル	-30~200℃	100サイクル異常なし

◇環境に優しいシリコーン◇

- △ 短 所 シリコーン塗膜の上に他の塗材は塗布できません。
汚れが付着し易い。(トップコートにより解決可)
- △ 荷 型 ガードペイント 8 5 0 0 16.5kgset 4.4 k g set
- △ 注意点 ・ 2液性の為、開封前に缶を振って均一にし、基材に硬化材を加えながらミキサーで2分間均一に攪拌し
て下さい。
・希釈は材料指示書に準じて下さい。
・施工地域作業現場の違いで、可使時間・養生時間が変わりますので、事前打ち合わせをお願いします。
・下地状態(水分)でフクレ剥を生じます。
・ガードペイント施工後24時間から約5日以内に塗布して下さい。但し、範囲内の期間でも表面への埃・水
等の付着が見られたら表層の付着物を除去後塗布して下さい。
・施工中施工後の降雨風の対策をして下さい。
・主剤・硬化剤は、各缶単位攪拌し、セット単位で混合攪拌は念入りに行ってください。
・直接皮膚に触れないようにしれ下さい。もしも皮膚についた場合は、すぐにウエスで拭取り石鹼で
十分洗って下さい。
・目に入らないようにして下さい。もしも目に入った場合は、すぐに水で洗い流し医師の診断を受けて
下さい。
・蒸気を吸入しないようにして下さい。もしも蒸気を吸入し気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所
で安静にし、医師の診断を受けて下さい。
・もしも飲み込んだ場合には、すぐに医師の診断を受けて下さい。
・ご使用の際は作業の状況に応じて保護手袋、保護メガネ、保護マスクなどを着用して下さい。
・火気の近くでは作業をしないで下さい。
・作業中の換気は十分行って下さい。
・詳しい安全性は製品安全データシートを参照して下さい。
- △ 保 管 ・直射日光、火気、湿気、水を避け、5°C以上 25°C以下の冷暗所に保管して下さい。
- △ 廃 棄 ・廃材は内容物を硬化させてから、廃プラスチック類として処分して下さい。
・焼却する場合は、排ガス処理装置が付いた焼却炉で処分して下さい。

発売元



日東通商株式会社

東京都中央区八丁堀 4-2-8-301 〒104-0032

Telephone 03-3206-8058

Fax 03-3555-3065

E-mail info@nittoh-t.com

製造元



大洋塗料株式会社

東京都大田区東糀谷 6-4-18 〒144-0033

Telephone 03-3745-0111

Fax 03-3743-9161

E-mail

postmaster@taiyotoryo.co.jp